




LINNIMAX KRISTALL WEISS ЛИННИМАКС КРИСТАЛ ВАЙС

ПРАКТИСЧ

Водно-дисперсионная глубокоматовая краска для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений. Обладает высокой укрывистостью и белизной.



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Глубокоматовая

- Глубокоматовое покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности
- Легко наносится и распределяется без брызг и потеков
- Обладает высокой укрывистостью и белизной
- Оптимальна для потолка



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для покраски стен и потолков внутри помещений. Рекомендована для применения в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, биоциды, добавки.
Плотность	Не менее 1,53 г/см ³
Расход	Около 110 мл/м ² на один слой на гладких поверхностях.
Условия применения	Краску наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Сушка / время сушки	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% окрашенная поверхность высыхает через 4 ч, следующий слой можно наносить через 4 ч. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается.

Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Срок годности	В закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Упаковка	2,7 л; 9 л.



ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА

Краска применяется в белом или колерованном виде. Колеруется вручную колеровочными красками на водно-дисперсионной основе в соотношении не более чем 10% от объема краски.



ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки:

Известковые-цементные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, гипсовые штукатурки и шпатлевки, гипсокартон, дисперсионные шпатлевки, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки.

Подготовка подложки:

Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью. Подложку загрунтовать грунтовкой LINNIMAX TiefGrund либо иной пригодной проникающей грунтовкой LINNIMAX. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Метод нанесения:

Предназначена для нанесения кистью, валиком или механизированным способом.

При нанесении БВР:

- форсунка : fflp 512
- фильтр :100
- давление : 130
- рабочее давление : 100-110
- разбавление : 5%

*Данные параметры являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от модели аппарата, производителя форсунок и температурных условий нанесения.

Точные параметры определяются тестированием на объекте.

Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

Структура покрытия:

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

- Первый слой: LINNIMAX Kristall Weiss, при необходимости разбавленный водой до 5% при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении краскопультom.
- Второй слой: LINNIMAX Kristall Weiss без разбавления.

Чистка инструментов:

После применения промыть водой с мылом.

**ЗАМЕЧАНИЕ**

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход. Окончательную механическую прочность покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Готовое покрытие можно очищать водным раствором неабразивных моющих средств с помощью мягкой ветоши типа «микрофибра». После очистки поверхность необходимо протереть микрофиброй, смоченной чистой водой. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом. Изменение блеска на матовых красках выражено сильнее, чем на глянцевых. Изменение блеска покрытия не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Описание опасности / Меры предосторожности:**

Хранить в местах недоступных для детей. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять респиратор/полумаску. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз - защитные очки. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим

сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Транслитерация:

Kristall Weiss - Кристал Вайс

Tiefgrund – Тифгрунт

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИННИМАКС РУС»:

125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34

Изготовитель ООО «Тиккивала»: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2. Адрес производства: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 15, корп. 3.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 495 660 08 49

e-mail: info@linnimax.ru

www.linnimax.ru

Офис: 141006, Россия,

Мытищи, ул. Воронина, 5с1