

## INTERIOR EXTRA

### MATT PRO

ТУ 20.30.11-187-93296022-2025

Глубоко матовая бархатистая интерьерная краска

|            |   |
|------------|---|
| Тип        | Водно-дисперсионная колеруемая полиакриловая краска   |
| Применение | Для внутренних работ  |
| Назначение | Для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью. Для нанесения на бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, стеклообои и обои под окрашивание в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству воздушной среды и микроклимату, детских комнатах, спальнях, спортивных, лечебно-профилактических, детских дошкольных и образовательных учреждениях |

### Технические характеристики

Теоретический расход, м<sup>2</sup>/л До 10-12 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, краску следует наносить в два слоя. Практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия

|   |   |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ, %                      | 58*   |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                            | 1,36*   |
| Разбавитель   | Вода  |
| Значение pH   | 8,5-9,0   |
| Способ нанесения  | Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,013" - 0,019")   |
| Совместимость при ремонтном окрашивании                 | Прочные покрытия из водно-дисперсионных и алкидных красок   |
| Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более | 2, при пониженной температуре и высокой влажности продолжительность межслойной сушки необходимо увеличить   |
| Степень блеска покрытия (60°)                           | 2 (глубоко матовое)   |
| Класс стойкости к мокрому истиранию                     | 1   |
| Цвет  | Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки  |
| Хранение и транспортирование                            | При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей |
| Тара  | 0,9л; 9л; под заказ-18л   |

\*Данные приведены для неколерованной краски базы А

## Инструкция по применению

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подготовка поверхности       | <p>Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Нанести грунтовку Pro Primer Concentrate 1:3 или Pro Primer Base согласно инструкции по применению.</p> <p>Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку Pro Primer Concentrate на впитывающие поверхности. Прочные старые покрытия окрашивать без предварительного грунтования.</p> |
| Условия при выполнении работ | <p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%</p>   |
| Окрашивание                  | <p>Краску перемешать до однородного состояния, разбавить чистой водой до малярной вязкости, но не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распылением – разбавлять при необходимости.</p>  |
| Состав                       | <p>Вода, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки</p>   |
| Очистка инструментов         | <p>Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством</p>  |
| Уход за покрытием            | <p>Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания</p>   |
| Охрана труда                 | <p>Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию</p>   |
| Охрана окружающей среды      | <p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать</p>   |
| Изготовитель                 | <p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация<br/>Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31,<br/>e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a></p>   |

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com)  
Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды