

TALATU WOOD OIL SF 641

Защитное масло для древесины

Назначение: Антисептирующая колеруемая пропитка на масляной основе с добавлением воска, для наружных работ. Применяется для настилов, террас, причалов, садовой мебели и прочих конструкций из древесины.

Характеристики:	Содержание нелетучих веществ	ок. 34 %
	Состав	Льняное масло, алкидная смола, добавки.
	Время высыхания, +23°C / 50 % RH	48 часов
	Покрытие следующим слоем	Не менее 12 часов
	Толщина мокрой пленки (1 слой) Рекомендуется нанесение в два слоя	70 -90 гр. на м2
	Разбавитель, очистка инструментов	Уайт-спирит по ГОСТ 3134 -78
	Цвет	Колеровка в лессирующие оттенки

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 18 %. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом Р100-150. При ремонте покрытия необходимо очистить поверхность от старого отслаивающегося покрытия методом шлифования.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +10°C - +25°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в два слоя до насыщения поверхности, через 20 -30 минут удалить избыток масла ветошью. Длинномерные элементы конструкций окрашивать непрерывно по всей длине.
- Безопасность:** Легковоспламеняющаяся жидкость. **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**
Ветошь и опилки, пропитанные материалом не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством.
Продукт слабо раздражает кожные покровы. Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +5°C - +25°C.
- Упаковка:** 0,9л; 2,7л; 9л; 18л

До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.