

**WOODEX HARDWOOD OIL****Масло для твердых пород древесины  
коричневый**

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Разбавляемое растворителем, высыхающее масло, предназначенное для наружных поверхностей. Впитывается в древесину.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для обработки новых и выцветших деревянных поверхностей из твердой древесины, термически обработанной древесины и также тика, дуба и махагони. Масло коричневого цвета для твердых пород древесины придает деревянной поверхности ее первоначальный оттенок. Обычными объектами применения являются: садовая мебель, причалы, заборы, крыльца и двери. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять при помощи WOODEX HARDWOOD OIL ежегодно. Не рекомендуется для покрытия теплиц, парников и помещений для скота.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 35 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
<b>Практическая укрывистость</b>	Распиленная доска 5 - 8 м <sup>2</sup> /л Строганная доска 8 - 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 0,85 г/мл
<b>Время высыхания, +23°C</b>	
- на ощупь	через 8 часов
- сухая	через 16 часов
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством TEKNOSOLV 1621 (солювент нафта).
<b>Глянец</b>	Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку.
<b>Цвета</b>	Коричневый и в аэрозольном баллоне также бесцветный
<b>Атмосферостойчивость</b>	Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно.
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	<b>Коричневый:</b> 0,5 L, 1 L и 500 ml аэрозольный баллон <b>Бесцветный:</b> 500 ml аэрозольный баллон

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.  
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. При необходимости поверхности вымыть средством для очистки террас RENSA TERRACE. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть.  
До обработки удалить старый слой краски или лака.

**Обработка**

До нанесения, изделие тщательно перемешать.

Содержимое емкости тщательно перемешать до нанесения. WOODEX HARDWOOD OIL наносить кистью или губкой. Также возможен способ окунания.  
Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Невпитавшееся масло вытереть тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.

**Условия обработки**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.  
Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_1700\_Tuoteseloste.pdf