

## PROTECT DOORS & WINDOWS AQUA

ТУ 20.30.11-133-93296022-2023

Эмаль водно-дисперсионная полиакриловая

Тип	Колеруемая полуматовая эмаль для окон и дверей
Применение	Для наружных и внутренних работ
Назначение	Для окрашивания оконных рам, в том числе из ПВХ, алюминиевого профиля, дверей, мебели, столярных изделий, кроме детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами питания.

### Технические характеристики

Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л	до 10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	52*
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,2*
Значение pH	8,5-9,5
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,019")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Можно наносить поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных красок аналогичного назначения, а также алкидных красок.
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	25 (полуматовое)
Цвет	Колеруемая эмаль. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л

\*Данные приведены для неколерованной базы А

## Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать Wood Façade Aqua Primer до шпатлевания, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Стальные элементы загрунтовать противокоррозионной грунтовкой, алюминиевый профиль очистить от продуктов коррозии, обезжирить, допускается окрашивание без предварительного грунтования
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, эмали и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	На первый слой эмаль разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем разбавлять до малярной вязкости но не более, чем на 10%
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, вода, наполнители, добавки
Очистка инструментов	Инструмент промыть теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после окрашивания.
Охрана труда	Эмаль пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a>

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com) Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.