

TALATU LAZUR SF 602-02

Тиксотропная защитная антисептирующая пропитка для древесины

Назначение: Для нанесения на деревянные и фанерные поверхности, используемые в условиях открытой атмосферы. Применяется для защиты древесины от влаги, ультрафиолета, против развития грибков и плесени, для придания декоративного вида поверхности. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

Характеристики: Содержание нелетучих веществ ок. 23 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли (степень 1)

не более 120 минут

- на ошупь (степень 3)

не более 8 часов

Покрытие следующим слоем

через 24 часа

Толщина мокрой пленки (1 слой)

80–120 мкм

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Разбавитель, очистка инструментов

Уайт-спирит (по ГОСТ 3134)

Цвета

База Т под колеровку

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом Р80-120. Нанесение антисептика WOOD ANTISEPT SP 204 согласно технической спецификации, увеличит срок службы покрытия и дополнительно защитит дерево от микробиологического поражения.

Условия нанесения:

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, распылением.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать уайт-спиритом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. При температуре -40°C - +35°C.
- Упаковка:** 9, 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.