КОМАНДОР

http://командор.рф

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
FACADE AQUA WOOD PRIMER
10.09.2019

FACADE AQUA WOOD PRIMER
ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ
ТУ 20.30.22-112-93296022-2019

ТИП

Водоразбавляемая антисептирующая грунтовка глубокого проникновения на основе водной дисперсии алкидного сополимера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ по древесине, защиты от вторичного биозаражения и межоперационной защиты всех видов деревянных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.
Межоперационная защита на срок до 6 месяцев при хранении древесины под навесом или на складе.
Деревянные дома внутри обрабатывать только на период строительства или непосредственно перед окрашиванием и нанесением лаков.
Наружные работы: подготовка фасадов, срубов из бревна и бруса, вагонки, блок-хауса, рам, погонажных изделий под окрашивание лаками и красками «TEKNOS» и «КОМАНДОР».
Не применять для обработки теплиц и в помещениях для животных и птиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода, м²/л

4-6 пиленая поверхность.
8-10 строганая поверхность.

Массовая доля нелетучих веществ, %

4-6.

Удельный вес, кг/л

1,0-1,1.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Кисть, пневматическое распыление, малярная щетка.

Время высыхания, +23^{0}С / 50 % относительной влажности воздуха

- на отлип

Материал полностью впитывается в подложку, не образует пленку. Поверхностное окрашивание выполнить не ранее, чем через 24 часа.

Блеск

Не нормируется.

Цвет

После высыхания - бесцветная.

Хранение

Антисептик хранить и транспортировать при температуре (5-35)^{0}С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.

Тара

Пластмассовые ведра 3 л, 10 л.

см. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обрабатывать только ранее неокрашенную древесину. Удалить пыль, грязь и плесень, при необходимости применить санирующие препараты серии «Rensa Anti Mould» или «Rensa Facade».

Условия при грунтовании

Древесина должна быть чистой, влажностью не более 20%. Температура поверхности, грунтовки и воздуха - от +5^{0}С до +25^{0}С, относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода.

Грунтование

Грунтовку нанести в один слой кистью, щеткой, распылением. Торцы бревен и досок обработать дважды с промежуточной сушкой не менее 1 часа.
На правильно загрунтованной поверхности не должно быть видимой блестящей пленки. Не наносить грунтовку поверх старых покрытий, герметиков и шпатлеванных участков. Избыток и потеки грунтовки удалить с поверхности ветошью.
Загрунтованные поверхности выдержать 24 часа, далее окрасить в возможно более короткие сроки, особенно при выполнении наружных работ.

Состав

Вода, водная дисперсия алкидного сополимера, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают водой.

Охрана труда

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой.

Охрана окружающей среды

Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.

Изготовитель

ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3,
тел. (812) 334-9531, http://командор.рф

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.