MAV RED LINE SOLUTIONS

Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-10

Для мебели и столярных изделий
ТУ BY 600112981.048 - 2013

- Исправление дефектов
- Хорошо шлифуется
- Незначительная усадка
- Обладает хорошей адгезией
- Идеально маскирует трещины и царапины
- Легко наносится

Краткий обзор

Назначение

Для качественного исправления дефектов поверхности мебели и столярных изделий (детали мебели, двери, комплектующие к ним, щитовые изделия и т.д., кроме полов), изготовленных из массива древесины и древеснопроизводных материалов (плит ДСП, ДВП, MDF), облицованных натуральным или искусственным шпоном, фанеры. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания столярных изделий.

Свойства

Легко наносится, равномерно заполняет неровности, обладает хорошей адгезией к основанию, при высыхании дает минимальную усадку в объеме и не растрескивается, образует ровную, однородную, без пузырей и механических включений поверхность, хорошо шлифуется, очень быстро высыхает. Не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или защитно-декоративными составами. Идеально подходит для выполнения работ с высоким уровнем качества финишного покрытия. Базовый цвет – белый. Кроме серийно выпускаемых цветов возможен подбор оттенков по образцу заказчика.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, специальные наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания поверхность должна быть без царапин, пузырей, трещин, видимых включений. Выпускается следующих цветов: белая, береза, бук, сосна, дуб, светлый дуб, махагон, какао.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	130
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	0,7
Массовая доля нелетучих веществ, %	79 - 87
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	1,0
Удобонаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка

0,28 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 20 л

Технология применения

Пригодные подложки

Поверхности из древесины, ДСП, ДВП.

Подготовка поверхности

Старые покрытия полностью удалить. Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи.

Система покрытия

Высохшее покрытие шлифовать шкуркой средней зернистости, обеспылить и нанести грунтовку BRAVA ACRYL (в соответствии с рекомендациями по её применению).

Способ и условия нанесения

Перед применением шпатлевку при необходимости разбавить водой, перемешать до получения однородной массы и наносить на поверхность слоем толщиной до 1,5 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой между слоями.

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, шпатлевки и обрабатываемой поверхности не ниже 15 °С. Время высыхания шпатлевки при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 65 ± 5 % составляет 1 ч. При более низкой температуре (но не ниже 10 °С) и относительной влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 3 ч. Промежуточная сушка между слоями - не менее 1 ч. Рекомендуемая выдержка после высыхания шпатлевки до шлифовки при температуре не ниже 10 °С – 2 ч.

Расход

Шпатлевку наносить слоем до 1,5 мм.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008
ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Меры предосторожности	Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна и относится к малоопасным веществам. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза срочно промыть
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001863.08.13 Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.039-2013
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by

Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-10

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18