



## Prof Euro 3

ТИП	Профессиональная водоразбавляемая краска для стен и потолков Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	<a href="#">Увеличить</a>
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	А и С	
Цвета	Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов «Тиккурила Симфония». База А может также использоваться в качестве белой краски.	
Степень блеска	Глубоко матовая на один слой	
Расход	11-14 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.	
Тара	2,7л, 9 л, 18л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.	
Время высыхания	при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % - 1 час. Следующий слой наносить через 1,5-2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.	
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.	
Сухой остаток	около 53% в зависимости от цвета.	



## Prof Euro 3

**Плотность** 1,2 - 1,6 кг/л.  
**Хранение** Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**Сертификат пожарной безопасности** [Пожарный сертификат](#)

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при обработке** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.  
Неокрашенные поверхности:  
поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой Euro Primer или Prof Base. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

**Предварительная подготовка** Ранее окрашенные поверхности:  
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством Maalipesu, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Euro Filler. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать грунтовкой Euro Primer или Prof Base.

**Окраска** Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя. Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов Pensellipesu.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

---



## Prof Euro 3

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при  $t$  выше  $5^{\circ}\text{C}$  в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.