

PERMOSAR силиконовая универсальная грунтовка

Артикул: 03.033 Редакция №: 02 Дата публикации: 01.01.2018

Описание: Водоразбавляемая универсальная грунтовка на основе акриловой дисперсии, модифицированная силиконом.**Область применения:** Для грунтования оштукатуренных, зашпатлеванных, окрашенных поверхностей, цементно и гипсо-волоконистых плит внутри и вне помещений перед окрашиванием их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Допустимо применение в медицинских учреждениях, таких как больницы, медицинские кабинеты, операционные, в школах, в детских садах, на предприятиях пищевой промышленности, фармацевтических предприятиях, где требуется гигиеничная поверхность.**Свойства:** Отличается высокой водостойкостью и атмосферостойкостью. Стены надежно защищаются от повышенной влажности, появления грибков, вредных бактерий и микроорганизмов. Глубоко проникает в поверхность, выравнивает впитывающую способность, повышает адгезию финишного слоя краски к старому прочно держащемуся покрытию, снижает расход финишной краски. Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью.**Технические характеристики**

Вид	: Гладкий внешний вид, грунтовка.	
Цвет	: Кремово-белый	
Вязкость	: 112 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: $1,61 \pm 0,02$ г/см ³	
Твердое вещество	: 67 ± 2 (120 °C 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: $15-23$ м ² /кг, ($24-35$ м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхностей. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания	: Высыхание на отлип	30 мин.
(23 °C 50% Влажности):	: Полное высыхание	24 часа
	: Время до окрашивания	6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 2,5 л	

Подготовка поверхности**Недавно оштукатуренные поверхности:** Для прочности адгезии грунтовки все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлевки Permolit. На поверхностях с высокой абсорбирующей способностью и пылепроницаемостью сначала следует использовать концентрированную грунтовку Permobinder.**Ранее окрашенные поверхности:** Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлевки Permolit. Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая. Поверхности ранее окрашенные краской на основе растворителя при переходе на водно-дисперсионную краску следует грунтовать силиконовой универсальной грунтовкой Permotax.**Применение:** Следы антиадгезивных средств опалубки должны быть полностью удалены. Нанесение грунтовки следует выполнять на сухие поверхности в один слой. Финишное окрашивание следует производить не ранее, чем через 6 часов после грунтования. Способ нанесения - валик, кисть или распылитель. Все используемые инструменты можно мыть водой.**Разбавление:** Разбавить водой не более 100% по объему.**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Складеировать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество грунтовки.
- ❖ Убедитесь в гашении извести на оштукатуренных известковой штукатуркой поверхностях перед нанесением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).

Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.