

**PERMOLIFE глянцевая водная краска для дерева и металла**

Артикул: 03.200 Редакция №: 02 Дата публикации: 01.01.2020

**Описание:** Водоразбавляемая, высококачественная на основе чистой акриловой дисперсии адгезионная глянцевая финишная краска.

**Область применения:** Можно наносить на внутренние и наружные поверхности, дерево, металл, бетон, оконные рамы и двери. Подходит для нанесения на ДВП, ДСП, гипс. Подходит для мебели, в том числе детской.

**Свойства:** Подходит для всех видов поверхностей. Обладает укрывистостью и повышенной цветостойкостью. Не имеет неприятного запаха, не желтеет и не содержит тяжелых металлов. Устойчива к воздействию воды, бытовой химии, ультрафиолетового излучения, атмосферных факторов и механическому воздействию. Соответствует стандарту EN71-3 «Безопасность игрушек». Выпускается в готовых цветах и базах ОР и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База ОР может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.

**Технические характеристики**

Вид	: Гладкая, глянцевая интерьерная краска.	
Цвет	: Карта цветов	
Вязкость	: $90 \pm 5$ КУ/25°C	
Плотность	: $1,27 \pm 0,15$ г/см <sup>3</sup> (зависит от цвета)	
Твердое вещество	: $54 \pm 2$ (120°C, 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: 14-18 м <sup>2</sup> /л в один слой в зависимости от типа поверхности. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания	: Высыхание на отлип	30 мин.
(23 °C, 50% Влажности)	: Полное высыхание	24 часа
	: Время ожидания между слоями	6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л - 2,5 л - 0,75 л	

**Подготовка поверхности:** Поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений, остатков старой краски и прочих непрочнодержавшихся частиц. Перед нанесением краски деревянную поверхность следует слегка отшлифовать и удалить пыль влажной тряпкой. На впервые окрашиваемых деревянных поверхностях рекомендуется применять защитное средство для дерева на водной основе Permolute. Поверхности, покрытые гипсовой штукатуркой или шпатлевкой, следует обработать грунтовкой Permbinder. Металлические поверхности следует обработать антикоррозионным составом Permolut. Поверхности, ранее окрашенные краской на органических растворителях, должны быть слегка отшлифованы и после удаления пыли обработаны с помощью одного слоя грунтовки Permtax.

**Применение:** Краску следует наносить валиком, кистью или распылителем на предварительно подготовленные поверхности в два слоя, выдерживая не менее 6 часов между слоями. Все используемые инструменты можно мыть водой.

**Разбавление:** Продукт готов к применению. Допускается разбавление водой не более 5% по объему.

**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду..

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).

Может вызвать аллергическую реакцию.

### **Соответствует требованиям стандарта TS 5808.**

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.